

---

# Kalk Haftputz

---



---

Produktinformation  
Art. 960.1 - 960.3

---

- **KALK HAFTPUTZ**

ist ein vielfältig einsetzbarer, haftverbesserter Kalkfeinputz mit grober Struktur für den Innenbereich. Körnung bis 1,4 mm. Besonders einfach zu verarbeiten und strukturierbar. Bindet wasserfest ab.

- **ANWENDUNG:**

Im Innenbereich auf allen tragfähigen, leicht saugenden Untergründen wie mineralische Putze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Beton. Durch die hohe Alkalität (pH 13) wirkt der Putz auf natürliche Art fungizid und ist dadurch z.B. besonders in Badezimmern oder ähnlichen Feuchträumen geeignet.

- **EIGENSCHAFTEN:**

- Pulver zum Anrühren mit Wasser
- mittlere Putzstruktur
- diffusionsoffen
- leicht zu verarbeiten
- leicht strukturierbar
- deckend, Folgeanstrich erübrigt sich
- natürlich weiß durch feine Marmormehle
- ohne Titanweiß
- geruchsarm
- idealer Untergrund für Wandlasurtechniken
- als Haftputz für Tadelakt z.B. auf Gipskarton- und Gipsfaserplatten gut geeignet
- gleicht unebene Untergründe aus, deshalb gut geeignet bei Altbausanierungen
- problemlos mit Sumpfkalkfarbe überstreichbar
- keine Wartezeit bei frischen Nachputzstellen und Verarbeitung auf frischem, leicht angezogenem Putz möglich
- alle Inhaltsstoffe sind natürlicher Herkunft
- frei von Konservierungsstoffen
- bis zu 5 % mit kalkechten Pigmenten abtönbar

- **ZUSAMMENSETZUNG:**

Quarzsande, Marmorkörnung, Marmorkalkhydrat, Cellulose, Porzellanerde.

- **VORARBEITEN:**

Der Untergrund muß sauber, trocken, fest, fettfrei und frei von färbenden und durchschlagenden Inhaltsstoffen sein.

- Stark saugende, unterschiedlich saugende und leicht sandende Untergründe mit Kaseingrundierung vorstreichen.

- Alte Leimfarbenanstriche und andere kreidende, bzw. nicht tragfähige Altanstriche gründlich abwaschen oder anders entfernen.
- Tapetenleimreste gründlich vom Untergrund abwaschen.
- Sandende Untergründe gründlich abfeigen.
- Bindemittelanreicherungen und Sinterhaut an Putzoberflächen mechanisch entfernen.
- Schalölreste auf Beton entfernen.
- Lose sitzende Putz-, Mauerteile entfernen und mit artgleichem Material ausbessern.
- Durchschlagende und färbende Inhaltsstoffe im Untergrund müssen vor Verarbeitung des Putzes mit Schellack-Isoliergrund (Art. 234) abgesperrt werden.

- **ANRÜHREN DES PUTZES:**

Pulver in die angegebene Menge sauberes, kaltes Wasser einrühren, dazu ein kräftiges Rührwerk benutzen. Mind. 15 Minuten quellen lassen und vor der Verarbeitung noch einmal gut durchrühren.

Der angerührte Putz ist in verschlossenen Eimern mehrere Wochen lagerbar.

- **WASSERBEDARF:**

0,23 - 0,26 l / 1 kg Pulver

Grundsätzlich ist das Produkt mit Wasser vor Ort auf eine für den gegebenen Untergrund gute Verarbeitungskonsistenz einzustellen, d. h. die Wassermenge ist ggf. noch geringfügig zu erhöhen.

- **GRUNDBEHANDLUNG:**

Leicht sandende, sowie stark bzw. unterschiedlich saugende Untergründe (z. B. Lehmputze, Gipskarton) müssen mit Kaseingrundierung (Art. 145) vorbehandelt werden.

- **VERARBEITUNG:**

Verarbeitungstemperatur mind 8°C.

Mit einem Glätter (Traufel) aufziehen, nach Wunsch strukturieren. Nach Anziehen kann der Kalk Haftputz mit Schwammbrett oder Schwamm verrieben werden.

Maximale Auftragsstärke: 8 mm



- **ABTÖNUNG:**

Eine Abtönung kann problemlos bis zu 5 % mit allen Kreidezeit Erd- und Mineralpigmenten erfolgen. Bei anderen Pigmenten muß auf deren Kalkbeständigkeit geachtet werden.

Pigmente dazu vor Anrühren des Kalk Haftputzes klümpchenfrei direkt in das Ansetzwasser einrühren, bzw. zum Nachtönen mit etwas Wasser anschlänmen und dem fertigen Putz beimischen.

- **TROCKENZEIT:**

Überstreichbar nach frühestens 24 Std. pro mm Auftragsstärke.

- **VERBRAUCH:**

2 kg Pulver je m<sup>2</sup> bei glattem Untergrund und einer Auftragsstärke etwas über Kornstärke.

Genauere Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

- **GEBINDEGRÖSSEN:**

Art. 960.1            2,5 kg

Art. 960.2            10 kg

Art. 960.3            25 kg

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

- **LAGERUNG:**

Bei trockener, frostfreier Lagerung ist das Pulver mindestens 2 Jahre haltbar.

- **ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN:**

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

- **REINIGUNG DER WERKZEUGE:**

Sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen.

- **KENNZEICHNUNG:**

Xi, reizend

- **SICHERHEITSHINWEISE:**

Enthält Calciumhydroxid. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille / Schutzhandschuhe tragen. **Für Kinder unerreichbar lagern.** Mögliche Naturstoffallergien beachten.

*Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muß eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich). Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei KREIDEZEIT direkt oder im Internet: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)*

(07/03/2011)

