



Apprêt à la caséine

Informations produit n° d'art. 145

11.10.2019

■ Informations générales

Apprêt incolore et transparent pour traitement ultérieur de surfaces à peindre et d'enduits à couches fines comme ces produits KREIDEZEIT : **peinture à la caséine, peintures véga, peintures à l'argile, peinture à la chaux** et d'autres enduits pour l'intérieur. **KREIDEZEIT apprêt à la caséine** n'a pas d'effet réducteur sur l'absorption de vapeur des enduits (valeur $s_D < 0,01\text{ m}$), il est donc un apprêt idéal surtout pour les enduits à l'argile et au calcaire.

■ Emploi

Approprié pour le traitement sur tous les supports non traités et absorbants tels que l'argile, la chaux, le chaux-ciment, le plâtre, les plaques de plâtre, les panneaux de fibre-plâtre, la pierre, le béton.

Recommandé pour l'apprêtage d'anciennes peintures absorbantes avant la rénovation comme par exemple les **KREIDEZEIT peintures à la caséine, KREIDEZEIT peintures à l'argile, KREIDEZEIT peintures à la chaux** et des peintures de dispersion.

Ne convient pas à toutes les surfaces lisses, non absorbantes ni aux supports humides en permanence.

Pour la consolidation transparente d'enduits, en particulier des enduits d'argile à l'intérieur; dans ce cas il est nécessaire de faire des tests sur une surface d'essai (voir "Suggestion"). L'application du **KREIDEZEIT apprêt à la caséine** est décrite dans les fiches d'information des produits Kreidezeit correspondantes aux divers systèmes des peintures ou d'enduits KREIDEZEIT.

■ Propriétés

- poudre à mélanger avec de l'eau
- réduit l'absorption et compense les différences d'absorption du support
- renforce les supports à faible friabilité
- incolore, transparent
- très bon pouvoir de pénétration dans le support
- facile à traiter
- rendement très élevé
- très ouvert à la diffusion
- sans agents de conservation
- les résidus sont compostables

■ Composition (déclaration complète)

caséine, soda

■ Outils appropriés

Brosses, pinceaux.

Ne pas appliquer **KREIDEZEIT apprêt à la caséine** au rouleau ni au pulvérisateur.

Les outils convenables dans l'assortiment KREIDEZEIT:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| KREIDEZEIT Brosse de Façade | (art. P 6080) |
| KREIDEZEIT Brosse à Chaux | (art. P 6082) |
| KREIDEZEIT Brosse de plafond | (art. P 6054.1) |

■ Préparation du support

Le support doit être **absorbant**, propre, sec, solide, exempt de graisse et de substances pénétrantes et colorantes.

- Enlever soigneusement les peintures à la colle anciennes ainsi que toutes peintures anciennes non adhérentes ou farineuses. Lavez soigneusement les résidus de colle à papier peint du support.
- Enlever soigneusement la poussière des surfaces à traiter, balayer soigneusement les surfaces friables.
- Vérifier l'adhérence des anciennes couches et les enlever si nécessaire.
- Enlever les accumulations de liant et la couche de frittage sur la surface. Graver les enduits calcaires frais.
- Enlever les résidus d'huile de moule sur le béton.
- Retirer les pièces en vrac et les réparer avec un matériau similaire.
- Nettoyer les supports minéraux infestés de moisissures avec une solution de **KREIDEZEIT soude** (art. 993).

■ Préparation de l'apprêt

Pour la préparation du **KREIDEZEIT apprêt à la caséine** utiliser de préférence un seau de 10 litres et un malaxeur (perceuse + fouet).

Verser le contenu du sachet **KREIDEZEIT apprêt à la caséine** (250g) dans 3 litres d'eau froide propre en mélangeant constamment afin d'obtenir une pâte homogène sans grumeaux. Après un temps de trempage d'environ 30 minutes remuer encore une fois vigoureusement et diluer avec 5 litres d'eau

■ Application

Appliquer le **KREIDEZEIT apprêt à la caséine** uniformément et généreusement. Appliquer uniquement la quantité du liquide absorbé par le support. Les parties saillantes (zones humides et brillantes) doivent être enlevées à l'aide d'un chiffon avant le séchage. Température d'utilisation min. 8°C. Une fois que le Kreidezeit Apprêt à la Caséine est mélangé il doit être appliqué le même jour. N'appliquez en aucun cas un apprêt d'une odeur désagréable ou repoussante: Danger de problèmes d'odeurs même longtemps après le séchage !



Apprêt à la caséine

Informations produit n° d'art. 145

11.10.2019

■ Temps de séchage

Sec et recouvrable avec des peintures ou enduits à base de chaux ou de caséine après env. 8 heures à 20 °C.

■ Consommation

Selon le degré de l'absorption du support 250 g de poudre est suffisante pour env. 40 - 60 m².

Les valeurs de consommation exactes doivent être déterminées sur l'objet.

■ Volumes du conditionnement

Art. 145, 250 g donne 8 litres de rendement d'apprêt prêt à l'emploi

Pour les prix, veuillez vous référer à la liste de prix en vigueur.

■ Stockage

La poudre peut être stockée dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel pendant au moins 2 ans.

■ Nettoyage des outils

Directement après l'utilisation, laver soigneusement à l'eau.

■ Traitement des déchets

Ne pas verser les restes du produit dans les eaux usées. Les résidus du produit peuvent être soit compostés soit - une fois sec - éliminés avec les ordures ménagères. Respecter les réglementations officielles en vigueur concernant l'élimination des résidus de peintures et de vernis.

■ Suggestion

Fixation incolore d'enduits:

Pour la fixation transparente de l'argile et d'autres enduits sans application ultérieure de peinture, nous recommandons le **KREIDEZEIT liant glacis** (art. 760). Vous trouverez des instructions détaillées pour le produit dans les fiches d'informations correspondantes.

■ Étiquetage conformément à ChemVOCFarbV

Teneur maximale en VOC (cat. A/h): 30 g/l (2010), le produit contient au maximum 1 g/l de COV.

■ Étiquetage

Sans objet. Produit non dangereux.

■ Indications de danger

Attention aux allergies éventuelles aux substances naturelles. À cause des matières premières naturelles utilisées, une odeur typique du produit apparaissant disparaîtra avec le temps dans un environnement sec! **Tenir le produit hors de portée des enfants!**

Les informations décrites ont été déterminées sur la base de l'expérience la plus récente dont nous disposons. En raison des procédés de fabrication et des influences de l'environnement ainsi que de la nature différente des supports, une responsabilité pour la validité juridique générale des recommandations individuelles doit être exclue. Avant l'utilisation, le produit doit être testé par le transformateur afin de déterminer s'il convient à l'utilisation prévue (couche d'essai).

En cas de nouvelles éditions ou de modifications de produits, les textes perdent leur validité. Les dernières informations sur les produits peuvent être obtenues directement auprès de Kreidezeit ou sur www.kreidezeit.de