

Zur Verarbeitung sind die aktuellen Produktinformationen zu beachten! www.kreidezeit.de

Untergrund	Grundierung	Zwischen- / Schlussanstrich	Reinigung / Pflege
> alle Hölzer unbehandelt > Fenster alle Holzarten, unbehandelt	> nur stark saugfähiges Holz mit Grundieröl grundieren, sonst keine Grundierung	> Lasuranstrich: 2x Holzlasur (selbst pigmentiert) oder 2x Holzlasur Holzfarbtöne	> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und Oliven Pflegeseife , Korfu Seife oder Marseiller Seife > Pflege: matt gewordene Flächen dünn mit Pflegeöl oder farbloser Holzlasur abreiben
	> 1x Grundieröl Stirnhölzer doppelt grundieren	> deckender Anstrich: <i>seidenmatte Oberfläche:</i> > 2x Standölfarbe halbfett <i>glänzende Oberfläche:</i> 1. 1x Standölfarbe halbfett 2. 1x Standölfarbe vollfett	
> Nadelholz Verschälungen (insbesondere Lärche) unbehandelt „versilbern“	> Nadelholzlauge	> Nadelholzlauge	> Nadelholzlauge
> Altanstriche	<i>öl- oder alkydharzgebundene Anstriche:</i> 1. Altanstrich anschleifen (P100) 2. Abblätterungen entfernen, Bruchkanten großzügig wegschleifen 3. mit Oliven Pflegeseife , Korfu Seife oder Marseiller Seife reinigen 4. rohe Holzteile und saugende Altanstriche mit Grundieröl behandeln (Überschüsse abwischen)	> deckender Anstrich: <i>seidenmatte Oberfläche:</i> > 2x Standölfarbe halbfett <i>glänzende Oberfläche:</i> 1. 1x Standölfarbe halbfett 2. 1x Standölfarbe vollfett	> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und Oliven Pflegeseife , Korfu Seife oder Marseiller Seife > Pflege: matt gewordene Flächen dünn mit Pflegeöl oder farbloser Holzlasur abreiben
	<i>andere kunstharzgebundene, Anstriche, insbesondere Acrylfarben und -lasuren:</i> 1. Altanstrich entfernen 2. wie unbehandeltes Holz bearbeiten		

Zur Verarbeitung sind die aktuellen Produktinformationen zu beachten! www.kreidezeit.de

Untergrund	Grundierung	Zwischen- / Schlussanstrich	Reinigung / Pflege
> Gartenmöbel <i>alle Holzarten, unbehandelt</i>	> unbehandelt lassen	> unbehandelt lassen	> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und Oliven Pflegeseife , Korfu Seife oder Marseiller Seife > Nadelholz mit 5 % iger Sodalauge reinigen (versilbert, entfernt Algen)
	> Gartenmöbelöl farblos oder selbst pigmentiert	> Gartenmöbelöl farblos oder selbst pigmentiert	> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und Oliven Pflegeseife , Korfu Seife oder Marseiller Seife > Pflege: matt gewordene Flächen dünn mit Gartenmöbelöl abreiben, farblos oder selbst pigmentiert
> Terassendecks <i>unbehandelt</i>	> unbehandelt lassen	> unbehandelt lassen	> Reinigung: schrubben mit warmem Wasser und Oliven Pflegeseife , Korfu Seife oder Marseiller Seife > Nadelholz mit 5 % iger Sodalauge reinigen (versilbert, entfernt Algen)
	nicht grundieren	> Holzlasur farblos oder Holzlasur Holzfarbtöne bzw. selbst pigmentiert (kräftig abreiben!)	> Reinigung: mit weichem Schwamm, warmem Wasser und Oliven Pflegeseife , Korfu Seife oder Marseiller Seife > Pflege: Holzlasur farblos , Holzlasur farbig oder selbst pigmentiert
	1. nicht grundieren 2. Standölfarbe halbfett (überstandsfrei verreiben!)	> Holzlasur farblos (kräftig abreiben!)	

> **Holzlasur farblos**

muss im Außenbereich für einen guten UV Schutz pigmentiert werden. Die Farbkarte „**Pigmente in Öl**“ zeigt Originalaufstriche mit dem für einen UV-Schutz erforderlichen Mindestprozentgehalt an Pigmenten. Es darf gern kräftiger abgetönt werden. Alle KREIDEZEIT **Pigmente** (außer Ultramarin blau und Ultramarin violett) sind für den Außenbereich geeignet.

> **Holzlasur Holzfarbtöne**

verarbeitungsfertige Holzlasuren in 9 Holzfarbtönen (Farbkarte „**Farbige Holzlasuren**“ mit Originalaufstrichen)

> **Standölfarbe**

Standölfarben sind in 14 Volltönen (Farbkarte „**Standölfarben**“) oder in 76 Mischttönen (Farbkarte „**Standölfarbe Mischttöne 2013**“) erhältlich.