

■ Informations générales

La **peinture à la caséine - sablée** - est une peinture légère de remplissage et de bouchage pour l'intérieur. Convient parfaitement pour égaliser de légères différences de texture sur du placoplâtre ou des panneaux de fibre-plâtre recouverts ainsi que sur les enduits retouchés. Donne aux supports lisses une texture d'enduit fine. Préserve l'aspect de l'enduit finement rugueux, qui disparaîtrait obligatoirement lorsque l'on recouvre avec des peintures murales lisses.

■ Application

Peinture pour murs et plafonds à l'intérieur. Peut être utilisée sur tous les enduits résistants et absorbants (argile, chaux, plâtre, ciment), mastics, papiers peints ingrains, ordinaires ou intissés, le placoplâtre, les panneaux de fibre-plâtre et le béton.

Peut également être utilisé sur les peintures à dispersion résistantes, mates et absorbantes, après application avec succès sur une surface de test.

Pour les pièces humides, nous recommandons la **peinture à la chaux - grain fin - KREIDEZEIT** (réf. 2303).

■ Caractéristiques

- Poudre à diluer dans l'eau
- Enduit à texture fine, grain de 0,5 mm au maximum
- Support idéal pour les glacis muraux
- Compense les légères irrégularités du support
- Facile à appliquer, à texturer
- Haute capacité de diffusion (valeur sd < 0,02 m, DIN EN ISO 12572)
- antistatique
- Excellent pouvoir couvrant
- Naturellement blanc grâce aux fines poudres de marbre
- Sans blanc titane
- Essuyable et recouvrable à plusieurs reprises
- Sans agents conservateurs
- Sans liants à base de résine synthétique

■ Composition (déclaration complète)

Poudre de marbre, sable de marbre, craie, caséine, kaolin, cellulose, soude, méthylcellulose

■ Outils adaptés

Rouleaux à peinture à poils moyens de qualité (polyamide) et brosses applicateurs. Pistolets airless (pression de buse d'au moins 200 bars).

Outils recommandés de la gamme KREIDEZEIT :

brosse applicateur pour façades (réf. 9211)

brosse applicateur pour chaux (réf. 9212)

rouleau à peinture professionnel (réf. 9214)

rouleau à peinture professionnel (réf. 9215)

■ Exigences au niveau du support

Le support doit être résistant, absorbant, exempt de poussière, propre, sec, solide, exempt de graisse et de substances colorantes et persistantes.

■ Préparation des supports

Enlever soigneusement les anciennes couches de peinture à la colle et autres couches de peinture crayeuses à faible adhérence. Retirer les anciennes couches de peinture fragiles. Nettoyer soigneusement le support pour éliminer les résidus de colle à papier peint. Balayer vigoureusement les supports friables. Éliminer les accumulations de liant et la laitance sur les surfaces enduites. Éliminer les résidus d'huile de coffrage présents sur le béton.

Enlever les anciens enduits et les pans de murs qui se détachent et les réparer avec des matériaux identiques. Les substances persistantes et colorantes du support peuvent être recouvertes de l'**apprêt isolant à la gomme-laque** (réf. 1106).

Nettoyer les supports minéraux recouverts de moisissures avec une solution à base de **soude** (réf. 5108) ou les traiter avec l'**antimoisissure** (réf. 1108).

Les panneaux de construction sèche (placoplâtre, panneaux de fibre-plâtre, etc.) doivent être enduits sur toute leur surface (Q4) ou recouverts de **papier peint intissé** (réf. 1101).

Les supports d'enduits présentant des différences de texture, de capacité d'absorption ou des retouches doivent être recouverts de papier peint intissé sur toute la surface, ou d'une couche d'au moins 1,5 mm d'épaisseur d'**enduit de lissage** ou de l'**enduit à la chaux KREIDEZEIT** sur toute la surface.

Peinture à la caséine - sablée -

informations produit réf. 2203

12.08.2026

■ Couche d'apprêt

Appliquer l'**apprêt véga** (réf. 1105) ou l'**apprêt à la caséine** (réf. 1103) sur tous les enduits, mastics, panneaux de construction sèche et sur le béton, sur les anciennes couches de peinture à dispersion, puis laisser complètement sécher. Ne pas appliquer de couche d'apprêt sur le papier peint intissé ou ordinaire.

■ Couche intermédiaire

Pour une couverture uniforme sur des supports à fort contraste, il est conseillé d'étaler d'abord une couche d'**apprêt à la caséine** avec de la **peinture à la caséine - lisse -** diluée.

Pour ce faire, mélangez 1 kg de **peinture à la caséine et - lisse -** dans 700 ml d'eau propre et froide sans grumeaux. Laisser reposer 30 minutes, puis mélanger à nouveau vigoureusement. Appliquer au rouleau ou à la brosse applicateur.

Consommation : environ 80 à 100 g de **peinture à la caséine - lisse -** (poudre) au m².

■ Préparation de l'enduit

Diluer la poudre dans la quantité d'eau propre et froide indiquée jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Utiliser pour cela une **perceuse puissante équipée d'un malaxeur**. Laisser reposer pendant au moins 30 minutes et bien remuer le mélange une nouvelle fois avant l'application.

■ Consommation en eau / Dilution

460 ml d'eau par kg de poudre.

Afin de pouvoir bien étaler la peinture sur le support, celle-ci doit être diluée correctement. Si besoin, ajouter de l'eau pour obtenir une peinture plus liquide.

■ Application

Température d'application d'au moins 8 °C.

Remuer régulièrement pendant l'application.

En règle générale, deux couches sont nécessaires pour obtenir un bon pouvoir couvrant. N'essayez pas de recouvrir des supports foncés ou très contrastés avec une seule couche de peinture, l'application de couches trop épaisses peut diminuer la qualité de la peinture ! Laisser sécher chaque couche de peinture avant d'appliquer une autre couche.

Pendant l'application, la peinture est translucide. Elle n'obtiendra son pouvoir couvrant complet qu'après séchage.

Application à la brosse :

Appliquer la peinture avec une brosse applicateur pour façades de manière homogène, par couches croisées, et créer des effets de texture si besoin.

Application au rouleau :

Appliquer d'abord la peinture **en couches généreuses** et en effectuant des mouvements croisés. Lisser ensuite la couche dans un seul sens sans appliquer de couche supplémentaire.

La peinture préparée doit être utilisée le jour même. Les peintures dégageant de mauvaises odeurs ou des odeurs nauséabondes ne doivent en aucun cas être appliquées : risque de mauvaises odeurs persistantes, même après séchage !

■ Pigmentation

La **peinture à la caséine - sablée -** peut être teinté avec des pigments de terre et minéraux KREIDEZEIT dans une proportion maximale de 10 % (max. 100 g de pigment pour 1 kg de peinture en poudre).

Dissoudre directement les pigments dans l'eau, sans grumeaux, avant de préparer la peinture ou rajouter un peu d'eau pour rafraîchir la pigmentation et mélanger avec la peinture prête à l'emploi.

Pour en savoir plus sur la pigmentation, veuillez consulter notre nuancier KREIDEZEIT « Peintures murales et enduits ». Vous pouvez consulter notre nuancier en ligne sur le site www.kreidezeit.de. Vous pouvez également obtenir des versions imprimées du nuancier auprès de KREIDEZEIT ainsi que chez les distributeurs KREIDEZEIT.

■ Rénovation

L'enduit décoratif à peindre est recouvrable avec différents produits KREIDEZEIT : **peinture à la caséine, peinture murale véga, les peintures à la chaux, peinture à l'argile - texturée -, peinture à l'argile - lisse -** et **peinture à la colle**. L'application d'une couche d'**apprêt véga** (réf. 1105) ou d'**apprêt à la caséine** (réf. 1103) facilite le recouvrement.

■ Temps de séchage en climat normal

Recouvrable après env. 8 heures.

Entièrement sec après env. 24 heures.

■ Consommation

Environ 310 g de peinture en poudre au m² et par couche sur des supports lisses et normalement absorbants. Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du support.



Peinture à la caséine - sablée -

informations produit réf. 2203

12.08.2026

■ Conditionnements

		Rendement
Réf. 2203-2.5	2,5 kg	8 m ²
Réf. 2203-10	10 kg	32 m ²
Réf. 2203-25	25 kg	80 m ²

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Stockage

La poudre de peinture se conserve dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur pendant 2 ans. Conseil : pour effectuer des retouches, de petites quantités de poudre diluée peuvent être congelées.

■ Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'utilisation.

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Les résidus de peinture peuvent être compostés sans hésitation ou jetés, une fois séchés, avec les déchets ménagers. Les emballages exempts de résidus doivent être triés pour recyclage.

■ Étiquetage

Aucun, produit non dangereux

■ Étiquetage conforme à la directive Decopaint (2004/42/CE) sur la teneur en solvants

Teneur maximale en COV (cat. A/a) : 30 g/l (2010),
le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

■ Attention

Ce produit ne peut pas être utilisé pour compenser d'importantes irrégularités du support. Les peintures à base de caséine dégagent une odeur typique lors de l'application, qui disparaît avec le temps dans un environnement sec. Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles. **Tenir le produit hors de la portée des enfants.**

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un test préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de