



# Huile pour Plan de travail

Informations produit n° d'art. 2407

14.08.2020

## ■ Informations générales

KREIDEZEIT **huile pour plan de travail** forme une protection pour des surfaces en bois soumises à une sollicitation normale à très importante comme des plans de travail, tables et meubles. Pénètre profondément dans le bois et rend la surface résistante pour un usage quotidien, notamment dans la cuisine et la salle à manger. Appropriée pour l'entretien et le traitement initial de presque toute sorte de bois à l'intérieur non traité.

## ■ Propriétés

- pénètre profondément dans le bois
- augmente la résistance à la saleté et à l'eau
- rendement très élevé
- ouverte à la diffusion
- pas d'éclatement, fissures, écaillage
- facile à entretenir
- sans cobalt, plomb et baryum
- fabriqué à base de matières premières renouvelables
- végétal
- résistant à la salive et à la sueur conforme à la norme DIN 53160

## ■ Composition (déclaration complète)

Huile de lin, standolie de lin, standolie d'huile de Tung, essence de térébenthine balsamique, essence de l'huile d'écorce d'orange, ester de glycérine à la colophane, siccatif à base de manganèse.

## ■ Outils appropriés

Pinceaux, brosses, éponge résistant au solvants, chiffon en coton non pelucheux.

## ■ Surface d'essai

Avant l'application du produit, notamment sur des grandes surfaces, il est recommandé de faire des **tests préliminaires sur une surface d'essai**.

S'assurer au préalable de la compatibilité du support par rapport au produit, de l'aptitude du matériau pour chaque cas spécifique. Échantillonner pour vérifier la teinte sur une partie discrète.

## ■ Supports appropriés

Le bois doit être non traité, dépoussiéré, propre, sec, exempt de graisse, chimiquement neutre et absorbante, pour le rafraîchissement le support doit être déjà préparé avec KREIDEZEIT **huile pour plan de travail**.

Température de traitement minimum: 10°C.

Humidité du bois inférieure à 15 %.

## ■ Application

Bien agiter le produit avant l'usage. Sur du bois non traité appliquer KREIDEZEIT **huile pour plan de travail** deux fois avec un séchage intermédiaire. Avant le deuxième traitement, effectuer un ponçage intermédiaire si nécessaire. Nettoyer et dépoussiérer des supports. Pour compenser les différences qu'il pourrait y avoir entre les lots, mélanger les produits avec des numéros de lots différents. Ne jamais verser le produit directement sur la surface! KREIDEZEIT **huile pour plan de travail** est prêt à l'emploi et applicable sans dilution.

### 1. Ponçage grossier:

Poncer dans le sens des fibres (grain de 80 à 100) jusqu'à obtenir la qualité souhaitée. Selon le cas, arrondir les bord. Afin de garder une surface suffisamment absorbante, éviter à trop comprimer le bois en ponçant trop finement. Autrement „ouvrir“ le bois si nécessaire en brossant les pores dans le sens des fibres. Nettoyer et dépoussiérer la surface soigneusement.

### 2. Première couche (traitement de base):

Appliquer KREIDEZEIT **huile pour plan de travail** uniformément au pinceau, à l'éponge ou au chiffon. Après 10 à 20 minutes **frotter soigneusement** la surface complète à l'aide d'un chiffon non pelucheux, jusqu'à ce que la surface obtient une surface homogène satinée.

**Enlever entièrement les restes ou l'excédent de produit qui n'a pas été absorbé**, avant qu'il ne sèche, afin d'éviter l'obtention des parties brillantes et collantes irréversibles. KREIDEZEIT **huile pour plan de travail doit être entièrement absorbée par le bois, impérativement éviter la formation d'une couche d'huile en surface.**

### 3. Ponçage intermédiaire (facultatif):

Vérifier si la surface est rugueuse. Au besoin poncer légèrement dans le sens des fibres (grain 100-120) afin d'obtenir une surface lisse. Nettoyer minutieusement de la poussière.

### 4. Deuxième couche (traitement final):

Appliquer le produit une deuxième fois après un séchage intermédiaire. Laisser sécher pendant au moins 24 heures avant l'application de la deuxième couche.

### 5. Traitement à la cire

Déconseillé pour des plans de travail.



# Huile pour Plan de travail

Informations produit n° d'art. 2407

14.08.2020

## ■ Mise en teinte

Colorable avec tous les KREIDEZEIT **pigments** minéraux naturels. Voir des exemples sur notre nuancier „Pigments dans l'huile“.

Mélanger les pigments d'abord avec une petite quantité du produit, afin d'obtenir une pâte homogène sans grumeaux. Ensuite ajouter la pâte colorée dans le volume global du produit. Les pigments peuvent être mélangés entre eux. Des nuanciers sont à consulter chez nos marchands. Alternativement KREIDEZEIT **huile pour plan de travail** peut être colorée et mélangée dans tous les rapports avec la KREIDEZEIT **peinture à l'huile semi-riche** (art. D1100-1115). Tenir compte que (avec le temps) le produit est sujet à jaunissement.

## ■ Dilution

Utiliser le produit sans dilution, en cas de besoin une dilution avec la KREIDEZEIT **essence de térébenthine** est possible.

## ■ Temps de séchage

Sec et recouvrable à 20°C et 60% d'humidité rel. après 24 heures (48 heures sur du bois à forte teneur de tannin comme p. ex. la chêne).

Une forte humidité de l'air, de faibles températures, une ventilation insuffisante ou un support à forte teneur de tannin retardent considérablement le temps de séchage.

Durcissement complet uniquement après 4 semaines. Pendant ce temps, traiter avec précaution et éviter d'exposer à l'humidité.

## ■ Entretien

**Pour le ravivement:** Si la surface redevient absorbante, au plus tard à l'apparition de taches grises, appliquer le produit une fois à nouveau en suivant les recommandations décrites auparavant. Si la surface s'assombrit fortement au contact avec de l'eau, un nouveau traitement est nécessaire.

Suivant le degré des salissures, utiliser comme nettoyant supplémentaire KREIDEZEIT **savon de marseille**. Enlever si nécessaire des salissures tenaces avec un outil adéquat (éponge, toile abrasive non tissée, papier abrasifs - grain 100).

**Les premières 4 semaines:** La durée dans le temps se détermine entre la mise de la première couche et la dureté finale obtenue au bout de 4 semaines. Pendant cette période la surface est très sensible aux taches. Utiliser la surface le plus soigneusement possible pendant ce temps. Éviter même un contact court avec des liquides ou aliments, les enlever tout de suite. Éviter un nettoyage humide.

... et après ...

L'apparition des traces d'usure sur le bois fortement utilisé est inévitable, mais le degré est dû à la façon de le soigner même après la dureté obtenue finale. Enlever des liquides déversés et des résidus alimentaires immédiatement. Protéger la surface sous des pots de fleurs par un dessous de verre, afin d'éviter des traces d'eau.

## ■ Nettoyage de la surface

Nettoyer les bois huilés uniquement à l'eau tiède avec un chiffon légèrement humide sans additifs. En cas de salissures plus importantes avec KREIDEZEIT **savon de soin à l'olive** (art. 424) ou KREIDEZEIT **savon de corfou** (art. 226).

## ■ Nettoyage des outils

Immédiatement après usage pour enlever les résidus avant qu'il ne sèche, nettoyer soigneusement avec KREIDEZEIT **essence de térébenthine** (art. 447). Relaver à fond en ajoutant du KREIDEZEIT **savon de soin à l'olive** (art. 424) ou KREIDEZEIT **savon corfou** (art. 226).

## ■ Consommation

Selon l'absorption du support env. de 0,065 à 0,100 litres/m<sup>2</sup> par couche.

La consommation peut s'écarter des valeurs indiquées selon la qualité de la surface.

Les valeurs de consommation exactes doivent être déterminées sur l'objet.

## ■ Volumes du conditionnement

Art. 2407 500 ml

Pour les prix, veuillez vous référer à la liste de prix en vigueur.

## ■ Stockage

À l'abri du gel et hermétiquement fermés le produit peut être conservé pendant au moins 2 ans.

## ■ Traitement des déchets

Ne pas mettre les résidus liquides dans le système des eaux usées. Fermer hermétiquement le récipient et utiliser le produit plus tard. Les résidus des produits séchés peuvent être éliminés avec les déchets ménagers. Mettre le contenant vide dans la collecte des matières recyclables. Respecter les réglementations officielles en vigueur pour laques et peintures concernant l'élimination des déchets.

## ■ Remarques

Il faut tenir compte qu'avec le temps surtout en cas de lumière faible les huiles naturelles peuvent provoquer un jaunissement sombre.

Le produit a une odeur typique qui disparaît avec le temps. Le contact avec des particules de fer et de poussières sur la surface en bois au moment du traitement peut provoquer un changement de la coloration.

**Pour l'intérieur des armoires fermées:** L'utilisation de KREIDEZEIT **huile pour plan de travail** est déconseillée. Utiliser plutôt KREIDEZEIT **verniss à la gomme laque** (art. 154), KREIDEZEIT **émulsion à la cire de carnauba** (art. 415) ou KREIDEZEIT **savon de corfou** (art. 226).

## ■ Étiquetage conformément à ChemVOCFarbV

(règlement chimique légal pour la réduction des émissions des COV): Teneur maximale en COV (cat. A/f) : 700 g/l (2010), le produit contient 490 g/l COV au maximum.

## ■ Attention

Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés de KREIDEZEIT **huile pour plan de travail** à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.

Éviter pendant le traitement tout contact entre l'huile et des matériaux isolants poreux. Risque d'auto-inflammation. Le produit seul n'est pas auto-inflammable. Ne pas verser le produit directement sur les surfaces.

Attention aux allergies éventuelles aux substances naturelles.

**Tenir le produit hors de portée des enfants!**



## ■ Mention de danger

- H 226: Liquide et vapeurs inflammables.
- H 302: Nocif en cas d'ingestion.
- H 304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H 312: Nocif par contact cutané.
- H 315: Provoque une irritation cutanée.
- H 319: Provoque une sévère irritation des yeux.
- H 332: Nocif par inhalation.

- H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH 208: Contient Essence de térébenthine. Peut produire une réaction allergique.

## ■ Conseils de sécurité

- P 261: Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
- P 280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- P 301+310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
- P 303+361+353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / Se doucher.
- P 305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P 312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- P 331: NE PAS faire vomir.
- P 333+313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P 405: Garder sous clef.
- P 501: Éliminer le contenu/récipient dans une installation agréé de gestion de déchets.

*Les informations décrites ont été déterminées sur la base de l'expérience la plus récente dont nous disposons. En raison des procédés de fabrication et des influences de l'environnement ainsi que de la nature différente des supports, une responsabilité pour la validité juridique générale des recommandations individuelles doit être exclue. Avant l'utilisation le produit doit être testé par le transformateur afin de déterminer, s'il convient à l'utilisation prévue (couche d'essai).*

*En cas de nouvelles éditions ou de modifications de produits, les textes perdent leur validité. Vous pouvez obtenir les dernières informations sur les produits directement auprès de KREIDEZEIT Naturfarben GmbH ou sur Internet: [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)*