



# Enduit d'argile -fin-

informations produit n° d'art. 2805

12.05.2020

L'**enduit d'argile -fin- KREIDEZEIT** est un enduit polyvalent à appliquer en couche fine, à l'intérieur. Il peut être utilisé sur des surfaces texturées, rugueuses ou lisses.

## Épaisseur de couche de 2 mm au maximum.

Les **agrégats décoratifs KREIDEZEIT** (voir les informations produit) permettent de créer de nombreux effets.

Les poudres de marbre italiennes et l'argile blanche confèrent à l'enduit fin à l'argile un degré de blancheur, un pouvoir de liaison et une adhérence élevés.

L'**enduit d'argile** ne nécessite aucune couche de finition.

Il peut être teinté dans une proportion de 5 % avec tous les **pigments KREIDEZEIT**. Vous trouverez dans notre nuancier « Peintures murales et enduits teintés » les 250 teintes disponibles. Les enduits à l'argile teintés créent des surfaces aux intensités de couleurs changeantes et caractéristiques.

## ■ Supports adaptés

Enduits minéraux non traités, béton, placoplâtre, panneaux de fibre-plâtre.

## ■ Supports inadaptés

Bois, matériaux en bois, peintures à dispersion, peintures à dispersion à base de résine naturelle, peintures à l'huile, surfaces en plastique, peintures à la colle, supports brillants, non-absorbants ou toujours humides.

## ■ Caractéristiques

Poudre à diluer dans l'eau. Résistant au séchage, sans émanations toxiques, recouvrable à plusieurs reprises, sans agents conservateurs, vegan.

## ■ Composition (déclaration complète)

Sable de quartz, sable de marbre, poudre d'argile, poudre de marbre, méthylcellulose.

## ■ Outils adaptés

Outils recommandés de la gamme KREIDEZEIT :  
**truelle vénitienne** n° d'art. K4228), 240 x 100 mm  
**truelle vénitienne** n° d'art. K4227), 200 x 80 mm  
**truelle en acier à ressorts** n° d'art. K4225), 200 x 80 mm

## ■ Exigences au niveau du support

Le support doit être sec, absorbant, résistant, exempt de poussière, propre, solide, exempt de graisse et de substances colorantes et persistantes.

## ■ Préparation du support

À l'exception des surfaces neuves recouvertes d'enduit à l'argile, à la chaux ou à base de chaux-ciment, nous recommandons de toujours appliquer une couche d'**apprêt pour enduit d'argile KREIDEZEIT** (n° d'art. 2801). Cet apprêt crée une surface légèrement rugueuse qui permet à l'enduit à l'argile de bien adhérer au support.

Les enduits très absorbants appliqués sans apprêt doivent être préalablement humidifiés.

Appliquer les mastics autorisés sur les panneaux de construction sèche, sans oublier les joints.

Le temps d'attente pour les enduits à la chaux neufs est d'au moins 4 semaines.

- Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.
- Enlever complètement les peintures à la colle ou friables, les anciennes couches de peinture fragiles et non adhérentes.
- Nettoyer soigneusement le support pour éliminer les résidus de colle à papier peint.
- Balayer vigoureusement les supports très friables et les consolider avec un apprêt à la caséine.
- Bien laisser sécher les nouveaux enduits.
- Éliminer les accumulations de liant et la laitance sur les surfaces enduites. Éliminer les résidus d'huile de coffrage présents sur le béton, enlever les anciens enduits et les pans de murs qui se détachent et nettoyer les zones encrassées.
- Boucher les fissures et les trous avec des matériaux identiques.
- Si les supports sont fissurés, insérer un treillis en fibre de verre dans la première couche d'enduit.
- Les substances persistantes et colorantes peuvent être recouvertes, après séchage de l'apprêt pour enduit à l'argile, de la **apprêt isolant à la gomme-laque** (n° d'art. 234).
- Nettoyer les supports minéraux recouverts de moisissures avec une solution à base de **soude** (n° d'art. 992) ou les traiter avec l'**antimoissure** (n° d'art. 620).



# Enduit d'argile -fin-

informations produit n° d'art. 2805

12.05.2020

## ■ Couche d'apprêt

Appliquer une couche d'**apprêt pour enduit d'argile KREIDEZEIT** (n° d'art. 2801) sur les enduits, mastics, panneaux de construction sèche enduits et sur les bétons, puis bien laisser sécher. Les surfaces recouvertes d'un enduit à l'argile ou à base de chaux-ciment neuf n'ont pas besoin d'apprêt, il suffit de les humidifier préalablement.

## ■ Conditions d'application

Ne pas appliquer à une température inférieure à 8 °C. Éviter une exposition directe au soleil, les courants d'air, un environnement sale ainsi que des températures du support inférieures à 8 °C ou supérieures à 25 °C.

## ■ Préparation de l'enduit

Diluer la poudre dans la quantité d'eau propre et froide nécessaire jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, en utilisant un mélangeur puissant. Laisser reposer pendant au moins 30 minutes et bien remuer le mélange une nouvelle fois avant l'application.

## ■ Consommation en eau

0,25 à 0,27 l pour 1 kg de poudre

La consistance du produit doit être adaptée sur place au support sur lequel il sera appliqué, en rajoutant de l'eau progressivement si nécessaire.

## ■ Application

À l'exception de la couche d'enduit à l'argile déjà présente, nous recommandons de toujours appliquer l'**enduit d'argile** en deux couches fines d'env. 1 mm, en laissant parfaitement sécher la première couche avant d'appliquer la seconde.

Appliquer l'enduit avec une taloche (truelle) et une fois pris, le travailler avec une taloche éponge orange humidifiée.

Pour obtenir une surface lisse, l'enduit peut ensuite être lissé à l'aide d'une truelle à lisser inoxydable et propre. Il est possible d'obtenir une surface très lisse en lissant légèrement ou en pulvérisant un peu d'eau sur l'enduit une fois pris.

Il est recommandé de ne pas appliquer de couches de plus de 2 mm d'épaisseur pour éviter le risque de formation de fissures. Les **agrégats décoratifs KREIDEZEIT** (voir les informations produit) permettent d'obtenir une multitude d'effets différents.

Lorsque le mur enduit est sec (en env. 24 à 48 heures), vous pouvez également essuyer la surface avec une éponge humide bien essorée. Ce geste permettra d'éliminer la poussière d'argile excédentaire.

## ■ Recouvrement et rénovation

Les enduits à l'argile demeurent hydrosolubles même après le séchage. Pour nettoyer la surface, il est recommandé de frotter l'enduit en réalisant des petits mouvements circulaires avec une éponge humide.

Recouvrable avec ces peintures KREIDEZEIT : les **peintures à l'argile**, les **Peintures à la chaux**, la **peinture à la colle**, la **peinture véga**. Appliquer préalablement une couche d'**apprêt véga** (n° d'art. 2104) ou d'**apprêt à la caséine** (n° d'art. 145).

## ■ Pigmentation

L'enduit fin à l'argile peut être teinté avec des **pigments de terre et minéraux** dans une proportion de 5 % (max. 50 g de pigment pour 1 kg de poudre d'enduit).

Dissoudre directement les pigments dans l'eau, sans grumeaux, avant de préparer l'enduit ou, pour rafraîchir la pigmentation, rajouter un peu d'eau et verser directement dans l'enduit prêt à l'emploi. La teinte définitive n'est visible qu'après le séchage complet de l'enduit et varie en fonction du mode d'application.

Pour en savoir plus sur la pigmentation, veuillez consulter notre nuancier KREIDEZEIT « Peintures murales et enduits teintés ».

Vous pouvez consulter notre nuancier en ligne sur le site [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de). Vous pouvez également obtenir des versions imprimées du nuancier auprès de KREIDEZEIT ainsi que chez les distributeurs KREIDEZEIT.

## ■ Temps de séchage

Sec et recouvrable dès 24 heures de séchage par mm d'épaisseur de couche à des températures proches de 20 °C et une humidité de l'air de 65 %. Les basses températures prolongent le temps de séchage.

## ■ Consommation

Env. 3,1 kg par m<sup>2</sup> pour une épaisseur de couche de 2 mm sur un support lisse.

Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du support.

## ■ Conditionnements

N° d'art. 2805.2 5 kg

N° d'art. 2805.6 20 kg

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.



# Enduit d'argile -fin-

informations produit n° d'art. 2805

12.05.2020

## ■ Stockage

Dans un endroit sec, la poudre peut être conservée au moins 3 ans. L'enduit préparé doit être utilisé sous 3 jours.

## ■ Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau dès que les travaux sont terminés.

## ■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Les résidus de peinture secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les emballages exempts de résidus doivent être triés pour recyclage.

## ■ Étiquetage conforme à la directive Decopaint (2004/42/CE) sur la teneur en solvants

Teneur maximale en COV (cat. A/a) : 30 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

## ■ Attention

Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles. Une odeur typique se dégage en raison des matières premières naturelles utilisées ! **Tenir le produit hors de la portée des enfants.**

L'argile est une matière première naturelle soumise à des variations pouvant entraîner des teintes différentes. Il est recommandé d'utiliser l'enduit issu d'un même lot pour enduire les surfaces d'un seul tenant ou, le cas échéant, de mélanger différents lots avant l'application.

## ■ Étiquetage

Aucun, produit non dangereux.

## ■ Consignes de sécurité

Tenir tous les produits, y compris les produits non toxiques, hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, les rincer abondamment à l'eau claire.

*Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).*

*Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)*