



Huile de carthame

Informations produit n° d'art. 370

31.07.2018

■ Informations générales

L'**huile de carthame** est une huile naturelle sèche obtenue à partir des graines de carthame (*carthamus tinctorius*). Parmi les huiles de séchage, l'**huile de carthame** est une huile à séchage plutôt lent, mais **particulièrement peu jaunissante**. Elle est donc utilisée dans les peintures et les laques peu jaunissantes.

Dans l'industrie alimentaire, l'**huile de carthame** est utilisée par ex. dans la margarine diététique.

■ Application

Elle est recommandée comme additif dans la **peinture à la caséine** ou la **peinture véga KREIDEZEIT**, pour permettre d'améliorer l'adhérence des supports avant l'application de peintures à dispersion.

Pour le traitement peu jaunissant de surfaces en bois en intérieur. Ne convient pas aux sols.

■ Composition (déclaration complète)

100 % **huile de carthame**, sans autre ajout

■ Application

- Comme additif des peintures à la caséine :

Mélanger la **peinture à la caséine** ou la **peinture véga** avec de l'eau selon les instructions de l'emballage, laisser reposer au moins 30 minutes puis remuer à nouveau. Verser à présent l'**huile de carthame** en filet tout en mélangeant, puis laisser reposer encore 15 minutes et remuer à nouveau. Diluer avec de l'eau jusqu'à ce qu'il soit possible de l'étaler. Quantité supplémentaire recommandée : maximum 30 ml d'huile de carthame pour 1 kg de peinture à la caséine (poudre).

- Traitement des surfaces en bois :

Le support doit être non traité, absorbant, sec, propre, exempt de graisse et chimiquement neutre.

Ajouter 1 % maximum de **siccatif** (n° d'art. 435) à l'huile de carthame pour raccourcir le temps de séchage, par ex. 1 litre d'**huile de carthame** + max. 10 ml de **siccatif**. Bien remuer le siccatif dans l'huile puis laisser reposer pendant 24 heures avant d'appliquer.

Appliquez l'**huile de carthame** non diluée en couche fine et régulière à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon non pelucheux. Attendre 20 à 30 minutes puis **essuyer soigneusement** toute la surface traitée à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux, jusqu'à

ce que vous obteniez une finition satinée uniforme. Veillez, lorsque vous essuyez la surface traitée, à **enlever, de façon définitive, l'huile qui n'a pas pénétré dans le bois**, car cela pourrait laisser des zones brillantes ou collantes.

L'huile de carthame Kreidezeit doit pénétrer totalement dans le bois et ne doit pas former un film sur le bois.

Pour le traitement de grandes surfaces, il est recommandé d'utiliser l'**huile de carthame** siccative en la diluant avec de l'**essence de térébenthine** (n° d'art. 447) jusqu'à un rapport de 1 pour 1. >Le produit se laisse ainsi mieux étaler.

■ Temps de séchage

Traitement des surfaces en bois (avec 1 % de siccatif) : env. 48 heures à 20 °C. Une humidité relative élevée, le froid et les supports riches en tanins prolongent considérablement le temps de séchage.

Entièrement sec après env. 4 semaines. Pendant ce temps, utiliser la surface traitée avec précaution et éviter tout contact avec l'eau.

Peintures murales : sec et pouvant être recouvert au bout de 24 heures à 20 °C. Entièrement sec après env. 4 semaines.

■ Consommation

En fonction de la capacité d'absorption du support : env. 0,050 à 0,080 litre au m² par couche. Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du support.

■ Conditionnements

N° d'art. 370 1 l

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Stockage

L'huile de carthame peut se conserver durant des années si elle est conservée dans un récipient hermétique et dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel.

■ Nettoyage des outils

Nettoyer les outils, juste après les avoir utilisés, avec de l'**essence de térébenthine** (n° d'art. 447) puis les laver avec le **savon de soin à l'olive** (n° d'art. 424), le **savon de marseille** (n° d'art. 223) ou le **savon de corfou** (n° d'art. 226).



Huile de carthame

Informations produit n° d'art. 370

31.07.2018

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement fermé et utilisés ultérieurement. Les résidus de produit secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les récipients vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage.

■ Étiquetage

Aucun, produit non dangereux

■ Étiquetage conforme à la directive Decopaint (2004/42/CE) sur la teneur en solvants

Teneur maximale en COV (cat. A/f) : 700 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

■ Attention

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour traiter l'intérieur des armoires fermées. Ces zones doivent, de préférence, être traitées avec le **verniss à la gomme-laque** (n° d'art. 154), l'**émulsion à la cire de carnauba - concentrée -** (n° d'art. 415) ou le **savon de corfou** (n° d'art. 226). Les accessoires imprégnés de produit, tels que les chiffons, les éponges, les poussières de meulage, les tampons de polissage imprégnés d'huile non sèche, doivent être conservés dans des récipients métalliques hermétiques ou immergés dans l'eau. Et lors de l'application, veiller à ce que l'huile n'entre pas en contact avec des matériaux isolants poreux pour éviter tout risque d'inflammation spontanée causée par la teneur en huile végétale. Le produit en soi n'est pas inflammable. Ne pas verser le produit sur les surfaces à traiter. Lors du séchage, les huiles naturelles dégagent une odeur typique qui disparaît avec le temps. Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles. **Tenir le produit hors de la portée des enfants.**

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de