



Lasure d'argenture

Informations produit n° d'art. 395 - 396

22.09.2021

La **Lasure d'argenture KREIDEZEIT** est une peinture lasurante grise argentée sans biocide, en particulier pour les surfaces en bois brutes de sciage ou brossées à l'extérieur : bardages en bois, charpentes, clôtures, équipements de jeux, abris de voiture, etc.

Convient aussi très bien pour les terrasses en bois.

La **Lasure d'argenture KREIDEZEIT** donne aux surfaces en bois l'aspect de bois de conifères argentés altérés ou vieilliss. Elle s'altère progressivement en surface et permet une transition presque sans interruption vers la patine naturelle des bois de conifères.

Convient également à des fins décoratives à l'intérieur.

Ne convient pas pour les bois aux dimensions stables en extérieur, par ex. fenêtres, portes

■ Protection constructive du bois

La protection constructive du bois, c'est-à-dire toute action permettant de tenir le bois au sec et d'éviter l'apparition d'humidité à plus long terme, prolonge considérablement la durée de vie d'une couche de peinture. Il est donc recommandé, dès la phase de planification, de prendre en compte le déboisement, les grands surplombs de toiture, le biseautage des surfaces horizontales, la création de bords d'égouttage, la protection du bois de bout ainsi que la ventilation des coffrages par l'arrière.

■ Caractéristiques

- Produit prêt à l'emploi
- Teinte : gris argenté, lasurant
- Ne s'arrache pas, ne s'écaille pas
- Résistant aux intempéries et élastique
- Perméable à la diffusion de vapeur d'eau
- Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53160
- Contenant un solvant (essence de térébenthine naturelle)
- Sans biocides
- Sans cobalt, plomb ni baryum
- Végan

■ Composition (déclaration complète)

Huile de lin, huile de tung standolie, huile de lin standolie, essence de térébenthine, ester glycérique de colophane, pigments d'oxyde de fer, blanc de titane, pigments d'aluminium, talc, bentonite, acide silicique, agents de séchage au manganèse et au calcium.

■ Outils adaptés

Pinceau à laquer. Ne pas appliquer le produit au pistolet à peinture ni au rouleau.

■ Test

Il est recommandé d'effectuer un test sur un endroit peu visible avant d'appliquer le produit sur une plus grande surface, pour pouvoir déceler les éventuels changements de couleur du support et les interactions entre le support et les substances contenues dans le produit.

■ Exigences au niveau du support

Le support doit être non traité, exempt de poussière, propre, sec, exempt de graisse, chimiquement neutre et **absorbant**. Température d'application d'au moins 10 °C. Humidité du bois < 15 %. **Ne pas appliquer la lasure sur du bois humide !**

■ Préparation du support / Ponçage de fond

Retirer les poches de résine et les anciennes couches de peinture à base de résine synthétique.

Poncer (P60 - 80) ou brosser les bois lisses ou rabotés.

Ne pas poncer plus finement, car cela épaissit le bois et nuit au bon fonctionnement de la lasure. Bien dépoussiérer après le ponçage.

■ Couche d'apprêt

Les surfaces ne doivent pas être apprêtées avant l'application de la lasure.

■ Application

Bien agiter la lasure teintée avant et pendant l'application. Retirer éventuellement la lasure qui s'est accumulée dans les angles à l'aide d'un pinceau. Mélanger ensemble les récipients ayant des numéros de lot différents avant d'appliquer la lasure. Le produit ne doit pas être déversé sur les surfaces ! Nettoyer et dépoussiérer les supports non traités. Ce produit s'utilise non dilué. Température d'application et de séchage d'au moins 10 °C pendant au moins 48 heures.

À l'extérieur:

La lasure d'argenture KREIDEZEIT ne doit être appliquée qu'une seule fois de manière uniforme dans le sens du bois. Il est possible de peindre deux fois, avec un séchage intermédiaire, mais cela produit du lustre.



Lasure d'argenture

Informations produit n° d'art. 395 - 396

22.09.2021

A l'intérieur et sur les terrasses en bois:

Ponçage de base nécessaire, grain P80-100. Appliquer la **lasure d'argenture KREIDEZEIT** uniformément dans le sens du bois. 10-20 minutes après l'application, frotter toute la surface traitée avec un chiffon sec et non pelucheux jusqu'à ce que la lasure non absorbée soit éliminée et que la surface présente un aspect satiné uniforme.

Attention aux planches striées/rainurées : Enlever soigneusement l'huile non absorbée des rainures avec un pinceau sec, sinon risque de collage.

■ Pigmentation

Pour obtenir d'autres teintes, la lasure d'argenture peut être mélangée avec toutes les lasures teintées et toutes les peintures à l'huile colorées KREIDEZEIT. Ne pas teinter avec des pigments.

■ Nettoyage des surfaces

Nettoyer les surfaces peu encrassées uniquement avec de l'eau tiède. Pour les surfaces plus encrassées, utiliser le **savon de soin à l'olive** (n° d'art. 424) ou le **savon de corfou** (n° d'art. 226). La lasure d'argenture KREIDEZEIT est écologique et n'est volontairement pas traitée par un fongicide. Il est donc important de contrôler, au moins deux fois par ans, la présence, sur les pièces de bois à l'extérieur, de champignons provoqués par la condensation qui apparaissent, au départ, sous la forme de petits points noirs, et de les éliminer avec de l'eau et du savon.

■ Dilution

Ce produit s'utilise pur, mais il peut être dilué dans de l'**essence de térébenthine** (n° d'art. 447) en cas de besoin.

■ Temps de Séchage

Sec et recouvrable au bout d'env. 24 heures à une température de 20 °C et à un taux d'humidité relative de 60 % ou au bout d'env. 48 heures sur des supports riches en tanins. Une humidité relative élevée, le froid et les supports riches en tanins prolongent considérablement le temps de séchage. Séchage à cœur au bout d'env. 4 semaines.

■ nettoyage des outils

Nettoyer les outils, juste après les avoir utilisés, avec de l'**essence de térébenthine** (n° d'art. 447) puis les laver avec le **savon de soin à l'olive** (n° d'art. 424) ou le **savon de corfou** (n° d'art. 226).

■ Consommation

En fonction de la capacité d'absorption du support : env. 0,80 litre au m² par couche.

Sur les bois très absorbants, la consommation sera plus élevée. Déterminer les quantités nécessaires en fonction du support.

■ Conditionnements

	Rendement
N° d'art. 395	0,75 l 10 m ²
N° d'art. 396	2,5 l 30 m ²

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Stockage

Fermé hermétiquement et stocké à l'abri du gel, le produit peut être conservé pendant au moins 2 ans.

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement fermé et utilisés ultérieurement. Les résidus de produit secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les récipients vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage. Les dispositions officielles actuelles sur l'élimination des résidus de laques et de peintures doivent être respectées.

■ Indications

En raison de la teneur en huiles naturelles du produit, il est possible qu'un jaunissement se forme sur les surfaces peu éclairées. Lors du séchage, les huiles naturelles dégagent une odeur typique qui disparaît avec le temps. Les limailles de fer encore présentes sur le support peuvent entraîner des décolorations lors de l'application du produit.

Le produit est exempt de biocides, nous ne pouvons donc pas garantir une éventuelle attaque de champignons. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour traiter l'intérieur des armoires fermées. Ces zones doivent, de préférence, être traitées avec le vernis à la gomme-laque (n° d'art. 154), (n° d'art. 415) ou le savon de corfou (n° d'art. 226).

■ Étiquetage conforme à la directive Decopaint (2004/42/CE) sur la teneur en solvants

Teneur maximale en COV (cat. A/e) : 400 g/l (2010), le produit contient 390 g/l de COV au maximum.

■ Attention

Les accessoires imprégnés de produit, tels que les chiffons, les éponges, les poussières de meulage, les tampons de polissage imprégnés d'huile non sèche, doivent être conservés dans des récipients métalliques hermétiques ou immergés dans l'eau. Et lors de l'application, veiller à ce que l'huile n'entre pas en contact avec des matériaux isolants poreux pour éviter tout risque d'inflammation spontanée causée par la teneur en huile végétale. Le produit en soi n'est pas inflammable. Ne pas verser le produit sur les surfaces à traiter. Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles.

Tenir le produit hors de la portée des enfants.



■ Mention de danger

- H 226: Liquide et vapeurs inflammables.
- H 302: Nocif en cas d'ingestion.
- H 304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H 312: Nocif par contact cutané.
- H 315: Provoque une irritation cutanée.
- H 319: Provoque une sévère irritation des yeux.
- H 332: Nocif par inhalation.
- H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH 208: Contient Essence de térébenthine. Peut produire une réaction allergique.
- EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- EUH211: Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

■ Conseils de sécurité

- P 261: Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
- P 280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- P 301+310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
- P 303+361+353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / Se doucher.
- P 305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P 312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- P 331: NE PAS faire vomir.
- P 333+313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P 405: Garder sous clef.
- P501: Éliminer le contenu/récipient dans une installation agréé de gestion de déchets.

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de