

L'**encaustique à la cire d'abeille KREIDEZEIT** est un mélange d'huile de lin et de cire d'abeille pour le traitement des surfaces en bois moyennement sollicitées à l'intérieur, telles que les meubles, portes, poutres et lambris.

Ce produit est un grand classique de notre gamme depuis plus de 25 ans et s'appelle « **lappenwachs** » en allemand (« cire à appliquer au chiffon ») parce qu'on l'applique généralement à l'aide d'un chiffon.

Elle peut également être appliquée au pinceau ou au rouleau sur les grandes surfaces. Il faut pour cela diluer l'**encaustique à la cire d'abeille** dans de l'**essence de térébenthine** dans un rapport de 1 pour 1 (réf. 4301).

L'**encaustique à la cire d'abeille** fait ressortir les veines du bois et lui confère une finition soyeuse et antistatique de couleur miel. Cette encaustique peut être colorée avec les pigments de terre et minéraux KREIDEZEIT.

La teneur élevée en huile de lin garantit une longue durée d'application une fois le produit ouvert. La petite taille des molécules de cette huile, quant à elle, garantit une pénétration en profondeur dans les pores du bois. La cire d'abeille comble les pores du bois et garantit une finition très agréable au toucher.

L'**encaustique à la cire d'abeille** ne contient pas de solvants ni d'eau et est exclusivement composée d'huiles et de cires naturelles. Elle ne contient aucune résine alkyde « cachée » produite notamment à partir d'huiles non siccatives telles que l'huile de colza, de soja ou de tournesol.

Ce produit n'est pas adapté pour le traitement des parquets, des plans de travail, ni pour un usage à l'extérieur.

## ■ Caractéristiques

- Non salissant et hydrofuge
- Transparent, teinte de miel, fait ressortir les veines du bois
- Ne fissure pas, ne se craquelle pas
- Antistatique, agréable au toucher
- Facile à appliquer, facile à réparer
- Adapté pour les jouets d'enfants conformément à la norme EN 71-3
- Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53160
- Sans solvants
- Sans cobalt, plomb ni baryum

## ■ Composition (déclaration complète)

Huile de lin, cire d'abeille, huile de bois standolie, agent siccatif au manganèse.

## ■ Outils adaptés

- Chiffon non pelucheux, éponges en matière synthétique résistantes aux solvants
- Pinceau à laquer / pinceau plat

## ■ Test

**Il est recommandé d'effectuer un test sur un endroit peu visible avant d'appliquer le produit sur une plus grande surface, pour pouvoir déceler les éventuels changements de couleur du support et les interactions entre le support et les substances contenues dans le produit.**

## ■ Exigences au niveau du support

Le support doit être non traité, exempt de poussière, propre, sec, exempt de graisse, chimiquement neutre et **absorbant**. Température d'application d'au moins 10 °C. Humidité du bois < 15 %. **Ne pas appliquer sur du bois humide !**

## ■ Application

Bien agiter le produit avant de l'appliquer. Retirer le dépôt formé en raison de l'oxydation du produit pendant son stockage et ne pas le mélanger. L'**encaustique à la cire d'abeille** sera appliquée en une ou deux couches, en respectant un temps de séchage entre chaque couche. Un ponçage intermédiaire peut être nécessaire avant d'appliquer la seconde couche.

Mélanger ensemble les récipients ayant des numéros de lot différents avant d'appliquer l'encaustique. Le produit ne doit pas être déversé sur les surfaces !

Nettoyer et dépoussiérer les supports non traités.

Pour garantir une bonne pénétration sur des bois très denses, peu absorbants et riches en tanins (comme le chêne), il est recommandé de diluer le produit avec au moins 20 % d'**essence de térébenthine** (réf. 4301) avant d'appliquer la première couche.

### 1. Ponçage de fond

Poncer le bois (grain P 80 à 100), arrondir les angles.

Ne pas poncer avec une taille de grain plus fine car le bois risque de se compacter et de ne plus pouvoir absorber suffisamment d'huile.

Grâce au ponçage, « ouvrir » davantage les bois neufs, lisses, rabotés ou pré-poncés.

Bien dépoussiérer après le ponçage.

## 2. Application de la première couche

Appliquer l'**encaustique à la cire d'abeille KREIDEZEIT** en une couche uniforme, à l'aide d'un pinceau, d'un chiffon ou d'une éponge. Attendre 10 à 20 minutes puis **essuyer soigneusement** toute la surface traitée à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux, jusqu'à ce que vous obteniez une finition satinée uniforme.

Lors de l'essuyage de la surface traitée, **veiller à enlever de façon définitive l'huile qui n'a pas pénétré dans le bois**, car cela pourrait laisser des zones brillantes ou collantes.

**L'encaustique à la cire d'abeille KREIDEZEIT doit pénétrer totalement dans le bois et ne doit pas former un film sur le bois.**

## 3. Ponçage intermédiaire (facultatif)

Un ponçage intermédiaire n'est nécessaire que si la surface traitée est rugueuse après le séchage de la première couche, par ex. si les fibres du bois se sont redressées. Effectuer le ponçage intermédiaire avec du papier abrasif (grain P 100 à 120) dans le sens des fibres. Bien dépoussiérer après le ponçage.

## 4. Application de la seconde couche (facultatif)

Il peut s'avérer nécessaire d'appliquer une seconde couche sur les surfaces très absorbantes. Répéter les étapes de la première couche.

## 5. Traitement à la cire

Pour augmenter la brillance, la surface peut être traitée avec l'**émulsion à la cire de carnauba KREIDEZEIT** (réf. 5105) en respectant un temps d'attente minimal de 48 heures. Pour cela, diluer 1 dose d'émulsion pour 2 doses d'eau, appliquer le mélange en couche fine et uniforme, laisser sécher et polir si besoin.

### ■ Conseil pour une application sur une surface plus grande

Pour des travaux de plus grande envergure (coffrages en bois, poutres), l'application de l'**encaustique à la cire d'abeille** à la main est souvent laborieux, ou alors il est impossible de poncer les surfaces rugueuses du bois. Il est donc recommandé de diluer l'**encaustique à la cire d'abeille** avec de l'**essence de térébenthine** dans un rapport de 1 pour 1. Appliquer ensuite le mélange de façon uniforme à l'aide d'un pinceau à poils souples. Laisser sécher sans effectuer de lustrage final.

Dans la zone de prise, l'**encaustique à la cire d'abeille** une fois sèche doit être polie à l'aide d'une brosse en crin de cheval, jusqu'à l'obtention d'un aspect satiné.

### ■ Pigmentation

Ce produit peut être teinté avec tous les pigments de terre et minéraux KREIDEZEIT. Vous trouverez des exemples dans notre nuancier « Pigments dans l'huile ». Pour effectuer la pigmentation, mélanger d'abord les pigments avec une petite quantité de produit jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, puis verser le tout dans le reste du produit et mélanger. Tous les pigments peuvent mélanger les uns avec les autres. Le nuancier des pigments est également disponible auprès de nos distributeurs. Ce produit peut également être teinté, en toute proportion, avec la **peinture à l'huile semi-riche** (réf. 442).

### ■ Dilution

Ce produit peut être dilué avec de l'essence de térébenthine (réf. 4301) en cas de besoin.

### ■ Temps de séchage

Sec et recouvrable au bout d'env. 24 heures à une température de 20 °C et un taux d'humidité relative de l'air de 60 % (ou au bout d'env. 48 heures sur des supports riches en tanins, du chêne, etc.). Une humidité relative élevée, le froid et les supports riches en tanins prolongent considérablement le temps de séchage. Séchage à cœur au bout d'env. 4 semaines. Pendant ce temps, utiliser la surface traitée avec précaution et éviter tout contact avec l'eau.

### ■ Rénovation

La surface doit être à nouveau traitée à l'huile dès qu'elle est à nouveau absorbante, et au plus tard lors de l'apparition des premières zones grises. La capacité d'absorption de la surface est souvent constatée lorsqu'on l'essuie avec un chiffon humide. Si la surface devient beaucoup plus foncée, l'application d'une nouvelle couche d'huile est indispensable. Dans ce cas, appliquer le produit à nouveau une seule fois en suivant les instructions fournies précédemment. Les taches très tenaces peuvent être préalablement éliminées à l'aide d'une éponge abrasive, d'une toile à poncer ou de papier abrasif (P 100).

### ■ Nettoyage, entretien, utilisation

- Au cours des 4 premières semaines qui suivent le traitement, utilisez la surface traitée avec précaution et ne pas l'humidifier
- Enlever la poussière avec un chiffon doux et sec ou l'aspirer avec un embout souple pour meubles.

# Encaustique à la cire d'abeille sans solvants

informations produit réf. 4204

12.08.2026

- Pour essuyer la surface traitée, utiliser de l'eau tiède mais **jamais de l'eau bouillante**
- **Essuyer seulement avec un chiffon très légèrement humide.**
- Utiliser uniquement des chiffons doux (en coton)
- **Ne pas utiliser de chiffons ou de tampons microfibrés** car ils éliminent l'huile.
- **Nettoyer immédiatement les corps étrangers liquides** et ne pas les laisser sécher.
- Entretien / rafraîchissement en ajoutant de l'**émulsion à la cire de carnauba** (réf. 5105) dans l'eau de nettoyage
- Nettoyage avec le **savon de soin à l'olive** (réf. 5106) ou le **savon de corfou** (réf. 5102) uniquement en cas de besoin, et en l'utilisant avec parcimonie.

## ■ Nettoyage des outils

Nettoyer les outils, juste après les avoir utilisés, avec de l'**essence de térébenthine** (réf. 4301) puis les laver avec le **savon de soin à l'olive** (réf. 5106) ou le **savon de corfou** (réf. 5102).

## ■ Consommation

En fonction de la capacité d'absorption du support : env. 0,050 à 0,100 litre au m<sup>2</sup> par couche. Déterminer la quantité de produit exacte à consommer sur place.

## ■ Conditionnements

|               |        | Rendement         |
|---------------|--------|-------------------|
| Réf. 4204-180 | 180 ml | 4 m <sup>2</sup>  |
| Réf. 4204-1   | 1 l    | 20 m <sup>2</sup> |
| Réf. 4204-2.5 | 2,5 l  | 50 m <sup>2</sup> |

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

## ■ Stockage

Fermé hermétiquement et stocké à l'abri du gel, le produit peut être conservé pendant 2 ans.

## ■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement fermé et utilisés ultérieurement. Les résidus de produit secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les récipients vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage. Les dispositions officielles actuelles sur l'élimination des résidus de laques et de peintures doivent être respectées.

## ■ Indications

En raison de la teneur en huiles naturelles du produit, il est possible qu'un jaunissement se forme sur les surfaces peu éclairées. Lors du séchage, les huiles naturelles dégagent une odeur typique qui disparaît avec le temps. Les limailles de fer encore présentes sur le support peuvent entraîner des décolorations lors de l'application du produit. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour traiter l'intérieur des armoires fermées. Ces zones doivent, de préférence, être traitées avec le **verniss à la gomme-laque** (réf. 8105), l'**émulsion à la cire de carnauba** (réf. 5105) ou le **savon de corfou** (réf. 5102).

## ■ Étiquetage conforme à la directive Decopaint (2004/42/CE) sur la teneur en solvants

Teneur maximale en COV (cat. A/f) : 700 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

## ■ Étiquetage

Aucun, produit non dangereux.

## ■ Attention

Les accessoires imprégnés de produit, tels que les chiffons, les éponges, les poussières de meulage, les tampons de polissage imprégnés d'huile non sèche, doivent être conservés dans des récipients métalliques hermétiques ou immergés dans l'eau. Et lors de l'application, veiller à ce que l'huile n'entre pas en contact avec des matériaux isolants poreux pour éviter tout risque d'inflammation spontanée causée par la teneur en huile végétale. Le produit en soi n'est pas inflammable. Ne pas verser le produit sur les surfaces à traiter. Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles.

**Tenir le produit hors de la portée des enfants.**

*Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).*

*Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)*