



Antimoisissure

informations produit n° d'art. 620

25.07.2018

■ Informations générales

l'**antimoisissure** contient des spores fongiques minérales ; il est perméable à la diffusion de vapeur d'eau, non jaunissant et exempt de solvants, de liants organiques et de résines synthétiques.

L'environnement alcalin créé par l' **antimoisissure** empêche tout nouveau développement à moyen terme.

■ Application

Convient à une application sur les enduits minéraux non traités, le béton, la pierre, la maçonnerie, les peintures à dispersion plastiques et les peintures murales naturelles à forte adhérence.

■ Caractéristiques

- Inodore et sans émanations toxiques
- Sans biocide
- Non jaunissant
- Empêche la prolifération de microbes et l'apparition de moisissures à moyen terme
- Alcalin (pH 12,5)
- Poids spécifique 1,18
- Non inflammable
- Facile à appliquer

■ Composition (déclaration complète)

Eau, silice, oxyde de lithium, gel de silice, acide citrique

■ Outils adaptés

Brosse applicateur, pinceau.

Outils recommandés de la gamme KREIDEZEIT :

brosse applicateur pour façades (n° d'art. P 6080)

brosse applicateur pour chaux (n° d'art. P 6082)

■ Surfaces de test

Avant toute application à grande échelle, l'utilisateur doit vérifier la compatibilité de l'antimoisissure avec le support en effectuant des tests sur des surfaces peu visibles !

■ Préparation du support

Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de substances colorantes et persistantes.

- **Couvrir soigneusement toutes les surfaces qui ne doivent pas être peintes**, en particulier le verre, le clinker, le carrelage, le métal et le bois.
- Retirer soigneusement les anciennes couches de peinture à la colle et autres couches de peinture crayeuses à faible adhérence.

- Nettoyer soigneusement le support pour éliminer les résidus de colle à papier peint.
- Vérifier la bonne adhérence des couches anciennes ou les retirer le cas échéant.

■ Dilution

Peut être dilué avec de l'eau dans n'importe quelle quantité. (voir Application / traitement)

■ Application / traitement

Température d'application et de séchage : entre 5 et 30 °C.

- Lier des spores fongiques sur un enduit absorbant :

Diluer l'**antimoisissure** dans la même quantité d'eau puis l'appliquer soigneusement une à deux fois avec un pinceau sur les zones concernées et jusqu'à environ 50 cm autour.

- Lier des spores fongiques sur des peintures à dispersion plastiques :

Appliquer l'**antimoisissure** non dilué avec précaution à l'aide d'un pinceau.

Après environ 2 heures, essuyez toute bavure blanchâtre. L'aspect brillant est normal sur cette surface.

Étaler pour finir deux couches de **peinture à la chaux -lisse-**.

■ Temps de séchage en climat normal

Sec au bout de 4 à 6 heures. Peut être recouvert après 12 heures.

■ Consommation

- Sur enduit (dilution en proportion égale) :

En fonction de la capacité d'absorption du support : environ 0,1 à 0,2 l / m²

Il faut s'attendre à une consommation plus importante sur la pierre naturelle et sur les couches d'enduit épaisses.

En cas de forte capacité d'absorption, répéter l'application.

- Sur les peintures à dispersion (non dilué) :

Diluer env. 0,06 à 0,1 l / m²

Les quantités nécessaires sont à déterminer en fonction du support.



Antimoisissure

informations produit n° d'art. 620

25.07.2018

■ Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'utilisation. Entreposer les outils dans l'eau pendant les pauses en cours de travail.

■ Conditionnements

N° d'art. 620 250 ml

N° d'art. 620.1 1 l

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

■ Stockage

Lorsqu'il est stocké à l'abri du gel et dans un contenant hermétique, l'**ANTIMOISSURE** se conserve au moins 2 ans. Ne pas utiliser de récipients en aluminium ou galvanisés.



Attention

■ Mentions de Danger

- H 315: Provoque une irritation cutanée.
- H 319: Provoque une sévère irritation des yeux.

■ Mentions de Prudence

- P 280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P 302 + 352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et de savon.
- P 305 + 351 + 338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P 332 + 313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P 337 + 313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P 362 + 364: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

■ Élimination des résidus de produits

Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Ils doivent être conservés dans un récipient hermétiquement fermé et utilisés ultérieurement. Les résidus de produit secs peuvent être jetés dans les déchets ménagers. Les récipients vidés de leurs résidus doivent être triés pour recyclage. Les dispositions officielles actuelles sur l'élimination des résidus de laques et de peintures doivent être respectées.

■ Étiquetage conforme à la directive ChemVOCFarbV sur la teneur en solvants

Teneur maximale en COV (cat. A/h) : 30 g/l (2010), le produit contient 1 g/l de COV au maximum.

■ Attention

Ce produit peut provoquer des allergies aux substances naturelles. Une odeur typique peut se dégager en raison des matières premières naturelles utilisées !

Tenir le produit hors de la portée des enfants.

Les éclaboussures doivent être **immédiatement** enlevées avec une grande quantité d'eau claire pour éviter tout risque d'apparition de taches irréversibles !

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de